



weber wall plaster rapid

- Snabbbindande
- Går att lägga tjockt

Om produkten

Snabbbindande tixotrop veggplaster för mineraliska underlag baserat på specialcement, mineralisk filler och tillsatsmedel.

Användningsområde

För vägglagning och grovpackning på mineraliska underlag inomhus i skikt tjocklekar från 2 - 100 mm.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förberedelser

Omgivande temperatur bör ej understiga +5°C. Sträva efter normal rumstemperatur.

Blandning

wall plaster rapid blandas med ca 4 liter vatten per säck (15 kg). Vattenhalten kan justeras några procent upp eller ner beroende på önskad konsistens. Blandning sker under 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande tills att en klumpfri homogen massa har erhållits.

Användning

Applicera wall plaster rapid med stålspackel eller motsvarande verktyg. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbetsbar i ca 45 minuter. Applicerad massa som börjat härdas kan med lätthet formas och skäras.

Observera

Vid låga temperaturer förlängs härdnings- och torktiden avsevärt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1 mm tjocklek = 1,3 kg/m ² 5 mm tjocklek = 6,5 kg/m ² 10 mm tjocklek = 13 kg/m ²
Kornstorlek	0 - 0,5
Rekommenderad skikt tjocklek	2 - 100 mm
Vattenbehov	Ca 4 liter per 15 kg torrbruk
Blandningstid	2-4 minuter
Applicerings temperatur	+5°-+30°C
Användningstid	Ca 45 minuter (+20°C)
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	0,5 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	4,0 MPa
Krympning	0,5 promille (1 dygn)
Volymvikt för torrt material	1300 kg/m ³
Lagring	12 månader i oöppnad förpackning torr miljö
Förpackning	15 kg pappersäck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200858105	weber wall plaster rapid, 15 kg säck

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.