



webertec folie- och skarvlim

- Självhårdande
- Spricköverbyggande
- Flexibelt
- Lätt att applicera med roller eller pensel
- Öppentid 4 timmar

Om produkten

webertec folie- och skarvlim är ett två komponent vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som lim och skarvförsegling till Tec Foliesystem.

Användningsområde

Som lim och skarvförsegling till Tec Foliesystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, formstabila våtrumsskivor eller gipsskivor.

Underlag

Prima med Floor 4716 Primer vid starkt sugande underlag.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvavjämning
- Golvgipsskiva
- Keramik
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Sten
- Våtrumsskiva

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor.

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 90% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.

Produkten skall vispas (ej skakas) före användning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,6 kg/m ²
Härddningstid	12 timmar
Vidhäftningsstyrka	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentäthet	Klass VTv, Klass VTg
Lagring	12 månader vid väderskyddad förvaring.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200891055	webertec folie- och skarvlim, 10 kg hink

Blandning

Blanda samman komponent A och B med en visp som inte tillför någon luft. Blandningshastigheten ska vara mindre än 800 varv per minut. Blanda i minst 2 minuter till dess att tätskiktsslamman är klumpfri och homogen.

Användning

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Tec Våtrumssystem.

Observera

webertec folie- och skarvlim fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Rengör verktyg och spill omedelbart med vatten efter användning. Tec folie- och skarvlim ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.